

Sistema in microcemento e resine per realizzazioni di superfici orizzontali e verticali continue con marcatura CE secondo UNI EN 13813 "Materiali per massetti: proprietà e requisiti", certificazione HACCP per l'utilizzo in ambienti alimentari e con coefficiente d'attrito dinamico conforme a quanto previsto dal D.M. n.236.

Attendere almeno 24 h dall'ultima mano prima di calpestare la superficie con movimentazione leggera, evitando qualsiasi azione abrasiva, evitando deposito di sporco, sostanze umide, oleose, imbrattanti. Attendere minimo 7 giorni per ottenere la massima reticolazione e quindi le maggiori resistenze all'attrito, abrasione ed assorbimento di sporco.

Attendere 7 giorni prima di eseguire la prima pulizia. Rimuovere dalla superficie trattata con **CREATIVO® TOP a 2 mani entro 2 ore dal deposito, CREATIVO® TOP a 3 mani entro 4 - 6 ore dal deposito, tutte le sostanze aggressive, quali sporco umido in genere, sostanze umide, oleose, imbrattanti, ecc., evitando che il contatto prolungato possa essere assorbito dalla microporosità del film e deteriorarne l'aspetto in maniera irrevocabile.**

PROTOCOLLO_PULIZIA_PAVIMENTI

CREATIVO® ha dimostrato nelle prove di laboratorio per l'ottenimento della certificazione HACCP ottime resistenze a detersivi sia alcalini che acidi, in ogni caso la pulizia ordinaria delle superfici deve essere eseguita con detersivi neutri secondo le procedure di seguito descritte. Non eseguire pulizia con vapore.

La seguente procedura tecnica si applica su tutte le tipologie di pavimenti sottoposti a trattamento con il ciclo completo CREATIVO®. I prodotti individuati sono detersivi certificati per il loro basso impatto ambientale e per la ridotta presenza di sostanze inquinanti.

Le concentrazioni d'uso sono state verificate per evitare l'aggressione chimica alla finitura.

PULIZIA ORDINARIA

Le operazioni di pulizia devono essere eseguite entro 2 ore dall'imbrattamento di sporco umido sulle superfici trattate con CREATIVO® TOP a 2 mani, oppure entro 4 - 6 ore dall'imbrattamento di sporco umido sulle superfici trattate con CREATIVO® TOP a 3 mani, secondo la seguente procedura.

Dosare il prodotto tipo **LIME** (scheda tecnica in allegato), o altro prodotto con caratteristiche analoghe, nell'apposito secchio o vasca di impregnazione. CONCENTRAZIONE: 1% (10 ML IN 1 LT)

Distribuire la soluzione sul pavimento manualmente con mop o frangia, oppure meccanicamente con idonea macchina lavasciuga in perfetto stato d'uso.

Non è necessario risciacquare. La superficie trattata deve essere lasciata perfettamente asciutta, senza depositi residui di acqua o liquidi in genere.

PULIZIA STRAORDINARIA

Per una **detersione profonda ad effetto sgrassante**, utilizzare il prodotto tipo **EUR** (scheda tecnica in allegato), o altro prodotto con caratteristiche analoghe. CONCENTRAZIONE: 5% (50 ML IN 1 LT).

Distribuire la soluzione sul pavimento manualmente con mop o frangia, oppure meccanicamente con idonea macchina lavasciuga in perfetto stato d'uso.

Risciacquare accuratamente le pavimentazioni.

La superficie trattata deve essere lasciata perfettamente asciutta, senza depositi residui di acqua o liquidi in genere.

CREATIVO®

L I V I N G A N E W L I F E

Per una **pulizia radicale del pavimento**, utilizzare il prodotto tipo **CHERODAL** (scheda tecnica in allegato), o altro prodotto con caratteristiche analoghe. **CONCENTRAZIONE: 5% (50 ML IN 1 LT)**.

Distribuire la soluzione sul pavimento manualmente con mop o frangia, oppure meccanicamente con idonea macchina lavasciuga/monospazzola in perfetto stato d'uso.

Risciacquare accuratamente le pavimentazioni.

La superficie trattata deve essere lasciata perfettamente asciutta, senza depositi residui di acqua o liquidi in genere.

**CREATIVO® IS A BRAND OF
Colorificio MP S.r.l.**

Via G.Pastore, 2 (Z.A. Viserba) 47922 – Rimini (Italia)
Tel. +39 0541 734086 Fax +39 0541 734282

mp@colorificiomp.it - www.creativo-microcemento.it - www.creativo-microcement.com